

Zobowiązanie jakości dekoracji powstało na podstawie oceny zachowania warstwy dekoracji na próbkach nie posiadających uszkodzenia mechaniczne

Rodzaj dekoracji	Błyszczący		Matowy		Sitodruk	Sleeve	Lustro/ metalizacja natryskowa	Metalizacja próżniowa	In line foiling
	Wewnątrz	Zewnątrz	Wewnątrz	Zewnątrz					
Test zmywania (min 50 myć) ¹	+	+	+	+	+	Nie dotyczy	X	X	+
Odporność na zarysowanie ²	+	+	+	+	+	X	X	+	+
Odporność na ścieranie ³	+	+	X	X	+	+	+	+	+
Test wodny ⁴	+	Nie dotyczy	+	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	+	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Kontakt z żywnością ⁵	Nie dotyczy	+	Nie dotyczy	+	+	Nie dotyczy	+	+	+
Zdjęcie dekoracji									
Odchylenia kolorystyczne	Dopuszczalne odchylenia kolorystyczne do delta 3								

Legenda:

+ wynik pozytywny

X możliwy wynik negatywny

¹Testy wewnętrzne (ilość cykli min 50)

²Scratch test z użyciem taśmy

³Na podstawie deklaracji producenta farb/ sleeve

⁴Ocena zachowania dekoracji w 24-godzinnym okresie. Test dotyczy jedynie dekoracji zewnętrznych. Szkło czyste jest neutralne w kontakcie z wodą

⁵Dotyczy dekoracji w obszarze 2 cm od rantu tzw. obszar Lip and Rim) ISO 7086, migracja metali ciężkich BS 6748